

Наименование показателя	Норма		
	Тип 1 легкий	Тип 2 стандартный	Тип 3 плотный
1. Предел прочности при растяжении, кгс/см ² , не менее	4,0	4,0	6,0
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300	350	350
3. Кажущаяся плотность, кг/м ³	150±20	180±20	220±20
4. Водопоглощение по массе, %, не более	1	1	1
5. Относительная остаточная деформация при сжатии 50 %, при температуре 25 °С в течение 24 часов, в среде воздух, %, не более	10	10	10
6. Усадка объема (при 70 °С в течение 24 часов, в среде воздух), %, не более	12	12	15